

Кольцо круглого сечения полиуретан

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.157503 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Кольцо круглого сечения полиуретан.
1.2 Изготовлено по ГОСТ 9833-73.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	6,3*9,3*1,5
2	7*10,8*1,9
3	8*16*6
4	8*20*6
5	8,5*12*1,75
6	10*15,2*2,6
7	10,6*13,6*1,5
8	11*13*14
9	12*14*14
10	12*19*6
11	12*19*35
12	14*16,44*1,22
13	15*17,44*1,22
14	15,6*20,6*2,5
15	20*22,8*1,4
16	24*28*2
17	25*31,6*3,3
18	25*34*46
19	27*33*5
20	28*38*4
21	29,8*39*4,6

№	Типоразмер
22	34*41,4*3,7
23	36*46*50
24	37*45*46
25	40*50*58
26	41*50,2*4,6
27	64*67,6*1,8
28	65*69*2
29	68*77,4*4,7
30	69*80*5,5
31	73*76*1,5
32	75*80,3*2,65
33	75,5*86,16*5,33
34	90*100*5
35	90*100*8,5
36	96*106*5
37	100*130*15
38	105*114,4*4,7
39	115*125*58
40	125*127,8*1,4
41	135*152,2*8,6
42	137*140*1,5
43	137*148,6*5,8
44	139*150*5,5
45	143*146*1,5
46	144*147*1,5
47	147*150*1,5
48	150*153*1,5

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Кольцо круглого сечения полиуретан	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 При установке резиновые кольца следует предохранять от перекосов, скручивания, механических повреждений и порезов. Поверхности сопрягаемых деталей должны быть чистыми, не содержать абразивных продуктов и продуктов коррозии. Поверхность рекомендуется смазывать смазкой, инертной к материалу колец, или рабочими жидкостями, обладающими хорошими смазывающими свойствами (ГОСТ 9833-73, п. 2.1).

4.2 Кольца после демонтажа уплотнительного узла, находившегося в эксплуатации, повторно не применять (ГОСТ 9833-73, п. 2.7).

4.3 Для облегчения монтажа необходимо предусмотреть заходные фаски в цилиндре, на поршне и штоке. Для уплотнения штока кольцами с внутренними диаметрами более указанных в табл. 22 рекомендуется применять открытые канавки (ГОСТ 9833-73, п. 2.2).

4.4 Для установки уплотнительных колец в наружные канавки рекомендуется применять конусные оправки. Если кольцо при монтаже проходит по резьбе, следует применять оправки, прикрывающие резьбу. Диаметр оправки D устанавливается в зависимости от диаметра штока или поршня, а L — от расположения гнезд в соединении, в которые будет монтироваться уплотнительное кольцо. Толщина стенок конусной оправки выбирается равной 0,5–2 мм (ГОСТ 9833-73, п. 2.4).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.